



1 個 で 3 役


シール ロック ワッシャー

材質


特徴

「ゆるみ止め」「シール」「絶縁」
の3効果がこれ1個で可能です。

使用例



形状



樹脂名		一般名	ポリブチレン ナイロン 6
機械的性質	比重	g/cc	1.08-1.11
	硬度		R81-110
	引張強さ	kg/cm ²	520-770
	伸び	%	150-270
	弾性係数	10 ³ kg/cm ²	11-26.6
	摩擦係数		0.37
熱的性質	衝撃強度	アイソット/ツチ	1.0-3.6
	熱伝導率	cal/cm 10 ⁻⁴ sec °C	5.3
	熱変形温度	°C	130-170
	線膨張係数	10 ⁵ /°C	7.2
	耐熱温度	°C	80-120
	比熱	Kcal/kg°C	0.46
耐燃性			自己消化
主な特徴			強 耐 熱

型番	d	D	h	H	包装単位
OSLW-M 3	1/8"	3.10	7.00	0.60	500 個
M 4	5/32"	4.15	9.00	1.20	500
M 5	3/16"	5.15	10.60	1.40	250
M 6		6.10	12.00	1.60	250
	1/4b"	6.50	12.70	1.60	250
M 8	5/16"	8.10	16.20	1.80	100
M 10	3/8"	10.20	19.60	2.10	100
M 12	7/16"	12.10	22.00	2.10	100
	1/2"	12.80	23.00	2.20	50
M 14	9/16"	14.20	25.40	2.40	50
M 16	5/8"	16.20	29.40	2.50	50
M 18		18.15	32.00	2.50	50
	3/4"	19.20	32.00	2.50	50
M 20		20.30	35.70	2.70	50
M 22	7/8"	22.50	36.00	2.50	50
M 24		24.30	38.00	3.00	50
	1"	25.60	45.00	3.00	50
	R3/4	26.50	34.00	2.00	50
M 27		27.20	40.00	3.00	50
M 30		30.20	50.00	3.10	50

(単位 mm)

■ご注文に際しましては、「型番」をご指定下さい。
(例 1 : OSLW-M 3 例 2 : OSLW-1/4b")

< 仕様,寸法は予告なく変更する事が有ります。 >

日本オルビス株式会社

〒550-8691 大阪市西区立売堀3-3-3
〒105-0014 東京都港区芝3-5-8
〒669-1504 兵庫県三田市小野字栗田山1298-3

TEL06(6541)1279
TEL03(3451)7405
TEL0795(66)0136